

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Impressomarc Plus

АКРИЛОВАЯ КРАСКА-ОСНОВА С ПОВЫШЕННОЙ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ - БЕЗ ЛОС



КОД 3440019

IMPRESSOMARC PLUS - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

IMPRESSOMARC PLUS – это краска-основа на основе акриловых смол в водной эмульсии, подходящая для подготовки стен и деревянных поверхностей перед окраской для получения высокоэстетического результата.

Легко наносится, обладает отличной заполняющей способностью, матовая, глубоко белая, скрывает незначительные дефекты основания.

Без запаха, без летучих органических соединений (ЛОС), пластификаторов и формальдегида.

В состав IMPRESSOMARC PLUS входит связующее, полученное из возобновляемой биомассы в соответствии с подходом «mass-balance» (подход, основанный на равновесии материалов) и сертифицированное RedCert².

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится внутри и снаружи (но только на защищенные поверхности) на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Новые, старые и ранее окрашенные деревянные поверхности (двери, плинтусы, балки, панели и т. д.).
- Любые другие деревянные сооружения, требующие профессиональной окраски или покраски «своими руками».

НЕЛЬЗЯ ПОКРЫВАТЬ нитроцеллюлозными продуктами или красками, разбавленными нитро-разбавителем.

ОСТОРОЖНО при обработке древесины с высоким содержанием танинов. Чтобы уменьшить образование темных пятен, нанесите изолирующую грунтовку UNIMARC ANTITANNINO код 3390019.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: Акриловый сополимер в водной дисперсии
- Классификация по нормам Качества воздуха в помещениях (Indoor Air Quality): A+
- Содержание ЛОС согласно директиве 2004/42/EC: <1 г/л
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,44 ± 0,05 кг/л
- Растворитель: вода
- Сухой остаток по массе: 57±2%
- Время высыхания (при 25 °C и 65% относительной влажности):
поверхностное в течение 30 минут; для повторного окрашивания через 6 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Основания должны быть в хорошем состоянии, просушенные, неосыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленными.
- Поверхности из гипса: на осыпающиеся поверхности нанести микронизированный фиксатор АТОМО 8840001, не содержащий растворителей.
- Новые или окрашенные деревянные основания: шлифовать, соскрести выделившуюся смолу, при необходимости подремонтировать, удалить пыль.
- На просушенную и очищенную поверхность нанесите 1-2 слоя IMPRESSOMARC PLUS.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8°C / Макс. +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Температура поверхности: Мин. +5°C / Макс. +35°C.
Просушенная поверхность.
- Не применяйте в присутствии поверхностной конденсации или прямых солнечных лучей.
- Инструменты: кисть, валик, и краскопульт.
- Разбавитель: вода
- Разведение готова к использованию; для нанесения на пористые поверхности развести до 10-15% водой.
- Очистка инструментов: водой сразу же после использования
- Кол-во слоев: 1-2 слоя.
- Ориентировочный расход: 14-16 м²/л на слой, на поверхностях со средней впитывающей способностью.
ПОВТОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ через как минимум 6 часов с помощью ACRYLOVELOUR PLUS, ACRYLOMAT PLUS, ACRYLOSATIN PLUS, ACRYLOSILOX, отделочными продуктами линейки UNIMARC или синтетическими лаками (GLOBAL ULTRA, SINTOLIN, KIRON).

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется с помощью системы колеровки. Изделие также можно тонировать красителями COLORADO серии 548.
В случае использования продуктов нескольких партий рекомендуется перемешать их вместе, чтобы избежать незначительных отличий оттенков.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение ЕС (Дир. 2004/42/ЕС)

Кат. A/α: матовые краски для внутренней поверхности стен и потолков (блеск <25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010)

Кат. A/d: краски для внутренней/внешней отделки и обшивки из дерева и металла (на водной основе): 130 г/л (2010)

Продукт содержит максимум: 1 г/л ЛОС (летучих органических соединений). Используйте средство согласно действующим санитарным нормам и техники безопасности; после использования не выбрасывайте емкости в окружающую среду, дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как специальные отходы. Не выливать в канализацию, водоемы и на землю.

Для получения дополнительной информации см. лист безопасности.