O'Leary

Технический паспорт · перевод на русский язык

Ceramic Pro Vintage Acrylic Semi-Gloss

полуглянцевая акрил-виниловая краска для внутренних работ · серия 1853

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ серия 1853 · ред. 01/2025), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил / винил-акрил
Блеск	полуглянцевый
Расход	≈ 9,8–11 м²/л (400–450 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 1 ч; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 7–10 сут.

Описание продукта

Ceramic Pro Vintage Semi-Gloss — эмаль премиум-класса для внутренних работ, высыхающая до прочной гладкой поверхности. Vintage Semi-Gloss прекрасно растекается, обладает очень хорошей укрывистостью и превосходной стойкостью к мытью.

Область применения

Рекомендуется для дверей, наличников, стен и потолков внутри помещений, где нужно долговечное, стойкое к истиранию покрытие. Идеальна для правильно подготовленных дерева, металла, гипсокартона, штукатурки и кладки.

Подготовка поверхности

Новые поверхности. Поверхность должна быть чистой, без масла, жира, ржавчины и других загрязнений, мешающих адгезии.

Грунтование (новые или непокрытые поверхности):

Гипсокартон и бетон	самогрунтование или Pro Prime 4190 Drywall Primer
Дерево	Block-It 50 Int/Ext Stain Blocking Primer или алкидный подслой Alkyd Undercoat 37-11
Штукатурка	Block-It 50 Int/Ext Stain Blocking Primer

Повторная окраска. Поверхность должна быть чистой, без грязи, меления, плесени, воска, жира, пятен ржавчины и отслаивающейся краски. Непрочную и отслаивающуюся краску соскоблите. Края сгладьте шлифованием для ровного финишного слоя. Глянцевые поверхности матируйте лёгким шлифованием. Перед окраской удалите пыль от шлифования. Оголённое основание точечно загрунтуйте этим продуктом или подходящим грунтом.

При использовании Vintage как грунта и финишного покрытия необходимо не менее двух слоёв.

Нанесение

Тщательно перемешайте круговыми движениями снизу вверх для равномерного распределения пигмента.

Валик: валик с ворсом 5 или 10 мм (3/16 или 3/8"). **Кисть:** нейлон/полиэстер. **Распыление:** обычное или безвоздушное распыление.

Лучший результат обеспечивает качественный инструмент — не жертвуйте результатом ради экономии на инструменте. Наносите только при температуре поверхности и воздуха от 10 до 32 °C (50–90 °F).

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Тип смолы	акрил / винил-акрил
Сухой остаток по объёму	38%
Плотность	1,23 кг/л (10,29 фунта/галлон)
Вязкость	100–105 KU
Блеск (зеркальный)	40–50% при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 89–102 мкм (3,5–4,0 мил) сухая: 33–37 мкм (1,30–1,45 мил)
Расход	≈ 9,8–11 м²/л (400–450 кв. футов на галлон)
ЛОС	не более 150 г/л (1,25 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.