

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcotech Ultra Au40

АКРИЛ-УРЕТАНОВАЯ ВОДРАСТВОРИМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ЛАКИРОВАНИЯ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ - ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ



СЕРИЯ 324

MARCOTECH ULTRA AU40 - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

Водорастворимая эмаль на основе акрил-уретановых смол, разработанная для лакирования дверей и арматуры, твердого ПВХ и металла, подготовленных соответствующим образом. С ее помощью можно создать отделку с твердостью поверхности, которая будет хорошо защищена от атмосферного воздействия, с высокой устойчивостью к царапинам и ударам. Создает барьер от жира и грязи, легко моется бытовыми чистящими средствами. Быстрое завершение работ, благодаря скорости высыхания.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на:

- деревянных основаниях с размерной стабильностью, на новых или уже окрашенных;
 - поверхности из черных металлов после надлежащей подготовки;
 - оцинкованные поверхности из алюминия и легких сплавов, ПВХ, после нанесения одного слоя базового покрытия;
- ОСТОРОЖНО обрабатывать древесину, богатой танином. Чтобы уменьшить образование темных пятен, нанесите изолирующую основу UNIMARC ANTITANNINO 3390019.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: акрил-уретановый сополимер в водной дисперсии
- Оценка качества воздуха в помещениях: A
- Растворитель: вода
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 кг/л в зависимости от цвета
- Глянец UNI EN ISO 2813: 40, угол наблюдения 60°
- Вязкость UNI 8902: 2000 ± 300 сантипуаз при 25 °C

(ротационный вискозиметр Брукфильда).

- Класс влажного истирания UN13300: Класс 1

- Высыхание: (25 °C и 65% относительной влажности):
пылестойкость через 30 мин.; на ощупь течение 1 часа, для
повторного окрашивания через 5 часов

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные поверхности:

- Прошкурить, чтобы удалить заусенцы из древесных волокон и
острые края.

- Удалить возможный слой старой отслаивающейся краски и
прошкурить все окрашенные поверхности.

- Удалить возможные остатки древесной смолы, используя
подходящий растворитель.

- Зашпаклевать неровности синтетической шпаклевкой.
Зашлифовать шпаклеванные участки и удалить пыль.

- Нанесите UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335 или MARCONOL
ORIENTALITE серии 145 или RAPID серии 144 на сухую и чистую
поверхность.

- Приступить к нанесению 2-х слоев MARCOTECH ULTRA.

Поверхности из черного металла:

- Удалить механически или вручную отслаивающиеся
металлические чешуйки, а также любые следы ржавчины.

- Удалить все слои старой скалывающейся краски и прошкурить
все поверхность.

- Обезжирить поверхность подходящим растворителем.

- Удалить все следы пыли и грязи.

- Нанесите на совершенно сухое основание слой
противокоррозийной грунтовки PRIMER 1630307.

- Нанесите 2 слоя MARCOTECH ULTRA.

Оцинкованные поверхности, алюминий и легкие сплавы:

- Удалите следы окислов путем механической или ручной
очистки.

- Тщательно обезжирить подходящими щелочными растворами
или растворителем.

- Удалить все слои старой скалывающейся краски и прошкурить
всю поверхность, чтобы придать ей шероховатость.

- Удалите все следы пыли и на идеально сухую поверхность
нанесите 1-2 слоя антикоррозийного грунта PRIMER 1630307.

- Нанесите 2 слоя MARCOTECH ULTRA.

Пластиковые поверхности (ПВХ):

- Прошкурить поверхность, чтобы придать ей легкую
шероховатость.

- Обезжирить подходящим растворителем и очистить
поверхность.

- На чистое и сухое основание нанести 2 слоя UNIMARC FONDO
UNIVERSALE серии 335 или 1-2 слоя PRIMER 1630307.

- Нанесите 2 слоя MARCOTECH ULTRA.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

-Условия окружающей среды и поверхности:

Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10%
-Инструменты: кисточка, валик для эмали, распылитель.
-Разбавитель: вода
-Разбавление:
.Кисть/валик: средство готово к использованию или максимум 5%;
.Безвоздушное нанесение: макс. 5% (диаметр форсунки 0,011-0,015 мм, давление около 200 бар);
.Низкое давление макс. 20% (диаметр форсунки 1,8-2,2 мм, давление воздуха около 0,5 бар);
.Высокое давление макс. 20% (диаметр форсунки 2-2,5 мм, давление воздуха около 2-3 бар).
- Слои: 2.
- Очистка инструментов выполняется водой сразу же после использования.
- Ориентировочный расход: 6-7 м.кв/л до 2 слоев, создавая толщину сухого слоя 60 микрон.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.
В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/d : краски для отделочных работ, для внутренних/наружных покрытий древесины и металлов (на водной основе): 130 г/л (2010)
Содержит не более: 100 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Водорастворимая акрил-уретановая эмаль для внутренних и наружных работ - полуглянцевая.
Водорастворимая эмаль MARCOTECH ULTRA AU40 на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и красящих пигментов с высокой светостойкостью наносится на уже подготовленные поверхности как минимум в 2 слоя, с минимальным расходом

140 мл/м2.

Поставка и укладка материала € за кв.м.