

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Acrylosilox

СИЛОКСАНОВАЯ КРАСКА С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ - БЕЗ ЛОС



СЕРИЯ 362

ACRYLOSILOX - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

ACRYLOSILOX – это высококачественная краска на водной основе и на основе модифицированных силоксановых полимеров и специальных добавок, которые придают продукту отличную воздухопроницаемость и высокие водоотталкивающие свойства. Подходит для стен и потолка, создает поверхность с матовым эффектом, высокой белизной и отличной укрывистостью. Разработана в соответствии с теорией Kuenzle. Обладает капиллярным водопоглощением W менее $0,5 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5}$ и сопротивлением диффузии водяного пара S_d менее 2 м. Легко наносится, очень быстро сохнет: через 3 часа можно наносить следующий слой. Без запаха, без летучих органических соединений (ЛОС), пластификаторов и формальдегида. В состав ACRYLOSILOX входит связующее, полученное из возобновляемой биомассы в соответствии с подходом «mass-balance» (подход, основанный на равновесии материалов) и сертифицированное RedCert². Продукт соответствует спецификациям Indoor Air Comfort Gold лаборатории Eurofins.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: модифицированные силоксановые полимеры в водной дисперсии
- Сертификат Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)
- Классификация по нормам Качества воздуха в помещениях (Indoor Air Quality): A+
- Содержание ЛОС согласно директиве 2004/42/EC: $<1 \text{ г/л}$ - Классификация UNI EN 13300:
 - .Сопротивление влажному истиранию ISO 11998: класс 2
 - . Определение блеска EN ISO 2813: <5 , глубоко матовый.
 - .Кроющая способность ISO 6504-3: класс 1 при расходе 7 кв.м/л

Дополнительные характеристики

- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ кг/л
 - Растворитель: вода
 - Сухой остаток по массе: $61 \pm 2\%$
 - Проницаемость для воды в жидком состоянии UNI EN 1062-3: низкая, $w < 0,1$ кг/м²ч^{0,5}
 - Проницаемость для водяного пара UNI EN ISO 7783-2: высокая, $S_d < 0,14$ м ($S_d = 0,08$)
 - Защитное средство для фасадов на основе теории Kuenzle DIN 18550: $W < 0,5$ кг/м²ч^{0,5} и $S_d < 2$ метра
 - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Время высыхания (при 25 °C и 65% относительной влажности): поверхностное в течение 60 минут; для повторного окрашивания через 3 часа.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится внутри на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхности из гипса и гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, неосыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.
- Осушающих штукатурках в интерьере.

Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены, следуя указаниям в параграфе «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ». Не наносить на поверхности непросохшие и имеющие высокое содержание щёлочи. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Основания должны быть в хорошем состоянии, просушенные, неосыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленными.
- Для достижения гладкой и однородной отделки на особенно пористых поверхностях и неровных поверхностях рекомендуется сначала нанести акриловую краску-основу IMPRESSOMARC PLUS.
- На поверхности из гипсокартона перед нанесением отделочного продукта рекомендуется нанести акриловую краску-основу IMPRESSOMARC PLUS. Стеновые поверхности, подлежащие осушению:
- Выполнить механическое разрыхление с помощью шлифовальной обдирочной машины до достижения слоя, подходящего для анкеровки.
- Поверхность должна быть прочной, недеформируемой, впитывающей, без высолов и остатков краски.
- Перед нанесением отделочного продукта используйте систему санирования NEPTUNUS или NEPTUNUS FAST с последующим нанесением фиксатора NEPTUNUS PRIMER H (см. соответствующие технические описания).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8°C / Макс. +35°C.
Относительная влажность воздуха: <75%.
Температура поверхности: Мин. +5°C / Макс. +35°C.
Просушенная поверхность.
Инструменты: кисть, валик, краскопульт и безвоздушный краскопульт airless.
- Количество слоев: минимум 2 слоя.
- Разбавитель: вода
- Разбавление:
. кисть, валик: готов к использованию или максимум на 10%
. при нанесении безвоздушным краскопультом разбавить на 10%
(диаметр сопла: 0,38-0,53 мм / 0,015-0,021 дюйма.; давление: 150-180 бар / 2176- 2611 psi).
- Очистка инструментов: водой сразу же после использования.
- Ориентировочный расход: 10-14 м²/л на слой при нанесении на гладкие и средне впитывающие поверхности. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для точного определения расхода.

КОЛЕРОВКА

Материал колеруется с помощью системы колеровки.
Изделие также можно тонировать красителями COLORADO серии 548.
В случае использования продуктов нескольких партий рекомендуется перемешать их вместе, чтобы избежать незначительных отличий оттенков.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория A/α: краска матовая для стен и потолка для внутренних работ (блеск ≤25@60°) (на водной основе): 30 г/л (2010) Содержит макс.: 1 г/л VOC

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.