MF Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Experience 5271 Primer Sealer

акриловый латексный грунт-изолятор для внутренних работ · 5271

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS5271 ·), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Experience 5271 — акриловый латексный грунт-изолятор для внутренних работ. Легко наносится без брызг и быстро сохнет. Применяется при ремонте и обслуживании жилья.

Применение

Experience 5271 наносится на правильно подготовленные новые или ранее окрашенные поверхности. Рекомендуется для гипсокартона.

Преимущества

- шлифуется через 4 часа
- лёгкое нанесение
- контролируемое разбрызгивание
- хороший розлив
- низкое содержание ЛОС

Ограничения

- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не применять на полах
- не смешивать с другими красками
- не предназначен для изоляции поверхностей с проступающими веществами

Технические данные

Связующее	акриловый латекс
Цвет	белый
Растворитель	вода
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	48%
Сухой остаток по объёму	27%
ЛОС	< 50 г/л
Блеск	не применимо

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

Расход	≈ 8,5–11,1 м²/л (32–42 м² на галлон 3,78 л; 350–450 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 89–114 мкм (3,5–4,5 мил) сухая: 24–31 мкм (0,95–1,22 мил)
На отлип	30 мин
Перекрытие	4 ч
Полное отверждение	30 сут.
Кисть	да
Валик	13 мм
Безвоздушное распыление (сопло 0,015–0,019″)*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Нанесение снаружи	не применимо
Хранение	при 10–30 °C
Тара	5271-0 белый: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (тринатрийфосфат, TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию и отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

Плесень: очистите поражённый участок раствором 1 части отбеливателя на 3 части воды; смойте раствор до высыхания, тщательно промойте всю поверхность и дайте высохнуть.

Шелушение или отслаивание: удалите непрочную краску скребком, затем отшлифуйте края до ровности. Отверстия и неровности заполните ремонтным составом. Отшлифуйте шкуркой P150.

Глянцевая латексная краска: отшлифуйте шкуркой P150 и обеспыльте.

Новый гипсокартон: чтобы не создать нежелательную фактуру, не перешлифовывайте шпатлёвку швов.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Хорошо перемешайте перед использованием. Нанесите один или при необходимости два слоя, выдерживая 4 часа высыхания. Для хорошего укрытия рекомендуется безворсовый валик 10 мм и качественная кисть нейлон/полиэстер. После работы промойте валики и кисти тёплой мыльной водой.

Распыление: можно разбавить водой не более чем на 10%. Давление: 138–172 бар (2000–2500 psi)*; сопло: 0,015–0,019″*.

* Данные могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Уход

Грунт обязательно перекрывается финишным покрытием.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.

MF Paints Inc., 1605 boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5A3, Канада · peinturesmf.com · поддержка 1-800-363-8034. MF и названия продуктов — товарные знаки MF Paints Inc. · TDS5271 · . Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.