

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 2030, ADS-200 · ред. 05/2013), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	винилацетат / акрил
Блеск	матовый
Расход	до ≈ 8,6 м²/л (до 350 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик, площадка или безвоздушное распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 30 мин; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 5–8 сут.

Описание продукта

Белая краска для потолков премиум-класса, дающая белую матовую поверхность с отличным коэффициентом отражения света. Рецепт без разбрызгивания обеспечивает отличную укрывистость. Соответствует требованиям LEED (Green Building Rating System) GS-11 для матовых интерьерных красок.

Область применения

Акустическая плитка, штукатурка, гипсокартон, дерево, металл. Продукт предназначен для окраски потолков внутри помещений. Глубокоматовая поверхность устраняет блеск под острым углом, часто заметный у обычных матовых красок для стен.

Подготовка поверхности

Новые поверхности. Поверхность должна быть чистой, без пыли, жира, воска, ржавчины, масла и проступающих пятен.

Грунтование (новые или непокрытые поверхности):

Гипсокартон	самогрунтующаяся, но для лучшего результата используйте 4190 Latex Primer Sealer
Штукатурка	для лучшего результата используйте No. 50 Block Out или 2000 Sungard
Дерево	алкидный подслои 37-11
Чёрный металл	антикоррозийный грунт, например 35-111, 2090 или 925-147
Оцинковка	акриловый грунт 36-11 или 180-11
Кладка	изолятор для кладки 43-10, 48-11, заполнитель 946-11

Повторная окраска. Ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии обычно не требуют грунтования. С глянцевых поверхностей удалите блеск наждачной бумагой или стальной ватой. Заделайте отверстия и трещины подходящей шпатлёвкой. Оголённые участки точно загрунтуйте указанным грунтом. Перед нанесением удалите масло, меление, грязь, воск и пыль. Отслаивающуюся краску удалите, а края сгладьте шлифованием до ровной, однородной поверхности.

Нанесение

Тщательно перемешайте продукт круговыми движениями снизу вверх до однородной массы.

Валик: ворс 10–32 мм (3/8–1 1/4") в зависимости от фактуры поверхности.
Кисть: нейлон или полиэстер.
Безвоздушное распыление: размер сопла при давлении распыла зависит от типа оборудования.

Лучший результат, как правило, обеспечивает качественный инструмент. Перед окраской изолируйте водяные и другие проступающие пятна средством O'Leary Seal-It Stain Killer.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Связующее	сополимер винилацетата и акрила
Сухой остаток	по массе — 40,5%; по объёму — 28,6%
Плотность	1,23 кг/л (10,26 фунта/галлон)
Вязкость	98–102 KU
Блеск (зеркальный)	0–3% при 85°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 89–114 мкм (3,5–4,5 мил) сухая: 43–64 мкм (1,7–2,5 мил)
ЛОС	менее 50 г/л (0,42 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.