MF Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Latex Plus 170 Primer Sealer

акриловый латексный грунт-изолятор для внутренних работ · 170

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS170 ·), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Latex Plus 170 — акриловый латексный грунт-изолятор превосходного качества для внутренних работ. Легко наносится без брызг и быстро сохнет. Подходит для коммерческих, учрежденческих и жилых объектов.

Применение

Грунт для внутренних поверхностей. Latex Plus 170 наносится для изоляции нового гипсокартона и отремонтированных участков, чтобы финишный слой получился с равномерным блеском. Применяется также на бетоне и дереве (см. «Ограничения»).

Преимущества

- лёгкое нанесение
- контролируемое разбрызгивание
- изолирует гипсокартон, дерево, бетон и места ремонта
- хорошая равномерность

Ограничения

- не для наружных работ
- не наносить на алкидную краску
- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не применять на полах
- не смешивать с другими красками
- не предназначен для изоляции древесины с проступающими веществами

Технические данные

Связующее	акриловый латекс
Цвет	белый
Растворитель	вода
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	57%
Сухой остаток по объёму	43%
ЛОС	< 50 г/л
Блеск	не применимо
Стандарты	CGSB, тип 1GP 119, 203

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

Расход	≈ 8,5–11,1 м²/л (32–42 м² на галлон 3,78 л; 350–450 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 81–102 мкм (3,2–4,0 мил) сухая: 35–44 мкм (1,38–1,72 мил)
На отлип	30 мин
Перекрытие	4 ч
Кисть	да
Валик	15 мм
Безвоздушное распыление (сопло 0,015–0,019″)*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Нанесение снаружи	не применимо
Хранение	при 10–30 °C
Тара	170-0 белый: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (тринатрийфосфат, TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию и отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

Плесень: очистите поражённый участок раствором 1 части отбеливателя на 3 части воды; смойте чистой водой до высыхания раствора, тщательно промойте всю поверхность и дайте высохнуть.

Новый гипсокартон: чтобы не создать нежелательную фактуру, не перешлифовывайте шпатлёвку швов.

Бетон / кладка: перед окраской бетон и кладка должны отвердеть не менее 30 суток.

Дерево: для лучшей адгезии отшлифуйте шкуркой P80 или P100. Сучки покройте Stop Plus 298, чтобы замедлить проступание смолы. Для секвойи, красного кедра и любой древесины с проступающими веществами используйте Block Plus 296.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Хорошо перемешайте перед использованием. Нанесите один слой и перед финишной окраской дайте высохнуть 4 часа. Для хорошего укрытия рекомендуется безворсовый валик 10 или 15 мм и качественная кисть нейлон/полиэстер. После работы промойте валики и кисти тёплой мыльной водой.

Распыление: можно разбавить водой не более чем на 10%. Давление: 138–172 бар (2000–2500 psi)*; сопло: 0,015–0,019″*.

* Данные могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Уход

Грунт обязательно перекрывается финишным покрытием.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин

benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.	**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**	**Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.**

MF Paints Inc., 1605 boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5A3, Канада · peinturesmf.com · поддержка 1-800-363-8034. MF и названия продуктов — товарные знаки MF Paints Inc. · TDS170 · . Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.