

Техническое описание производителя C.A.P. Arreghini S.p.A. (документ YGMDA0W0) на русском языке — текст официального дистрибьютора, оформлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. При расхождениях приоритет имеет актуальная редакция производителя.

Характеристики

Водорастворимая краска, водонепроницаемая и достаточно дышащая. Легко наносится, идеальна для профессионального использования, поскольку обладает высокой степенью совместимости, адгезии и обрабатываемости на разных типах поверхностей. Предназначена для использования внутри помещений, матовая, без запаха, полуукрывистая. Изготовлена на основе водной эмульсии акриловых смол с добавлением мягко-металлизованных пигментов, благодаря которым создается изменчивая и приятная для глаза игра света и отраженных цветов. Пригодна для создания мягких на ощупь и текстурированных декоративных покрытий. Высокое качество краски обеспечивает отличные защитные свойства и идеальную поверхность – прочную, эластичную и устойчивую к различным загрязнениям плёнку, очистку которой можно производить с помощью обычных моющих средств. Поскольку краска не имеет запаха, ее применение особо рекомендовано в помещениях с малой проветриваемостью. Краска изготовлена из специально подобранного сырья, обеспечивающего низкий уровень воздействия и минимальную степень загрязнения окружающей среды, что обеспечивает безопасность для здоровья людей, работающих с ней и проживающих в окрашенных ею помещениях.

Состав

На основе акриловых смол в водной дисперсии, отборных инертных тматериалов и перламутровых пигментов.

Свойства

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Диффузия водяного пара       | ХОРОШАЯ          |
| Устойчивость к ударам        | ОТЛИЧНАЯ         |
| Загрязняемость               | НИЗКАЯ           |
| Устойчивость к мокрой уборке | ОТЛИЧНАЯ         |
| Удельный вес                 | 1010–1110 г./лт. |

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Диффузия водяного пара         | Второй слой: 5; 8ч.; Полная 24ч. Время для отличной устойчивостью к мойке 5 дней |
| Вязкость brookfield, s06-20rpm | Серебро: 17000-22000 mPa*s; Бронза: 18600-19600 mPa*s                            |
| Вес сухого остатка             | Бронза: 35-39%; Серебро: 34-38%                                                  |

Хранение

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

Цвета

Бронза и Серебро. Диапазон оттенков может быть расширен в оттенках соответствующего каталога. Оттенки могут быть достигнуты с системой Arreghini Colors 16. Между одним производством и другим оттенок может немного отличается, поэтому важно, закончить работу с той же партией что и начинали.

Применение

Рекомендовано в качестве отделочного материала для создания богатого декоративного эффекта как в общественных, так и в частных помещениях. Материал следует наносить на выровненную, совершенно гладкую поверхность. Эффект Texture зависит от опыта мастера и и количества нанесенного материала, вследствие чего выкрасы имеют лишь ориентировочное значение. Перед началом работы рекомендуется сделать пробный выкрас на демонстрационной панели. Для получения однородной поверхности необходимо, чтобы финишную отделку выполнял один и тот же человек одним и тем же инс-трументом, нанося материал мокрым по мокрому, без перерывов на всю стену. За 2 минуты до и через 2 минуты после колерования материала пигментами Arreghini Colors 16 его следует перемешать миксером. Очистка инструментов производится водой сразу по окончании работы.

Инструменты

Валик, кисть, шпатель, кельма, распылитель

Разбавление

До 10% в объеме с водой.

Расход

9-11 м2/лт на слой

Температура нанесения

От +5°С до +30°С

Способ нанесения

При работе по бетону, различным штукатуркам (новым или ранее окрашенным, шероховатым и неровным поверхностям) окрашиваемую поверхность следует зачистить, удалить возможные непрочные участки и выровнять ее с помощью шпатлёвки Stucco Jolli или Stuccosap. На деревянную поверхность нанести колерованную грунтовку Opakite или Opakite W и обработать ее наждачной бумагой. На металлические поверхности нанести слой Chromosap или Chromosap W

На поверхности, обработанные вышеописанным образом, и на гипсокартон

- Нанести короткошерстным валиком один слой Ecolora Absolutecap, разбавленного водой на 5-10% по объему.
- Через 5-8 часов нанести Mineral Sensation шпателем или кельмой из нержавеющей стали, закрывая поверхность не полностью, а в шахматном порядке. Таким образом дойдя выбранный участок до конца, продолжаем заполнять оставшуюся не закрытую поверхность.
- Через 4-6 часов нанести второй слой готового к применению Mineral Sensation шпателем или кельмой из нержавеющей стали. Закрывая всю поверхность сразу.

Статья из техзадания

Водно-дисперсионная акриловая краска для внутренних работ, обеспечивающая отделку с металлизированным эффектом, стойкую к мокрой уборке; наносится в

два слоя при среднем расходе 0,2 л/м<sup>2</sup> на выровненные поверхности, предварительно обработанные в один слой Absolutecap.

### Уведомления

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала измерялись при +

23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.

### Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS) — на сайте [caparreghini.it](http://caparreghini.it).**