

Перевод технического паспорта производителя (C.A.P. Arreghini S.p.A., документ RIPLASTA+B_YRAHP9S0 · ред. 0, 10/2018), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Двухкомпонентный прозрачный полиуретановый лак, идеальный для любых деревянных полов. Легко наносится, идеален для профессионального применения: очень совместим, обладает отличной адгезией, наполняющей и кроющей способностью на различных породах древесины. Обеспечивает отделку с эстетической однородностью и исключительной механической стойкостью.

Благодаря высокому качеству позволяет эффективно решать различные эстетические и технические задачи окраски с отличным уровнем отделки, максимальной защитой и стойкостью даже в жёстких условиях эксплуатации — необходимыми для долговечности покрытия и защиты конструкции.

Эластичность, стойкость к царапинам и износу позволяют плёнке сохранять внешний вид и стабильность, а также противостоять химическому воздействию напитков и бытовых моющих средств.

Двухкомпонентная рецептура на полиэфирных смолах и ароматическом полиизоцианате в растворителе идеальна для систем окраски деревянных изделий внутри помещений. Для повышения стойкости к истиранию используйте текстурированную версию: добавьте к Riplast A до 20% по массе текстурирующей пасты Pasta Testurizzante.

Свойства продукта

Эластичность	отличная
Стойкость к истиранию	отличная
Стойкость к маслам и растворителям	отличная
Щёлочестойкость	отличная
Сухой остаток по массе (внутр. PF25)	глянцевый: 44–48%; полуглянцевый: 43–47%; сатинированный: 38–42%
Хождение	через 4–5 суток

Внешний вид поверхности	гладкая, глянцевая или сатинированная
-------------------------	---------------------------------------

Технические данные

Удельный вес (внутр. PF3)	950–1250 г/л (смесь: 950–1050 г/л)
Вязкость смеси, TF4	10–20 с
Блеск (внутр. PF6)	глянцевый: 88–98; полуглянцевый: 65–75; сатинированный: 38–48
Жизнеспособность (внутр. PF7)	не менее 6 ч (в таблице данных смеси — не менее 8 ч)
Высыхание (внутр. PF2)	на отлип — 4 ч; полное — 18 ч; лёгкое хождение — через 4–5 суток

Цвет

Бесцветный.

Хранение

Хранить в оригинальной таре при температуре от +5 до +30 °C вдали от источников огня. Компонент В необходимо беречь от влаги: после использования банку герметично закройте; объём воздуха в ней не должен превышать 1/3 общего объёма, иначе используйте продукт в короткий срок или перелейте его в меньшую тару.

Применение

На основаниях из древесины и древесных материалов для полов (паркет, настилы, доски и т. п.) внутри помещений.

Перед нанесением убедитесь, что древесина чистая, без жирных и смоляных пятен, а её влажность — 8–10%. Хорошо перемешайте компонент «А», затем добавьте компонент «В» и снова хорошо перемешайте до однородности.

Не наносите при температуре ниже +10 °C, относительной влажности выше 65%, в туман и сырую погоду. Если продукт хранился при низкой температуре, перед нанесением доведите его температуру не ниже +15 °C.

Инструмент промывайте разбавителем Nitro NV 5000 сразу после использования. Для хорошей межслойной адгезии полиуретановых продуктов без шлифования нижнего слоя перекрывайте в течение 2 часов.

Время высыхания полиуретановых продуктов значительно меняется при изменении температуры на каждые 5 °C. Максимальную твёрдость, а значит и наибольшую стойкость к истиранию, плёнка набирает через 4–5 суток.

Инструменты

Кисть, валик.

Соотношение смешивания

100 А : 100 В по массе и по объёму.

Разбавление

Готов к применению.

Расход

12–14 м²/л на слой.

Температура нанесения

от +5 до +30 °C.

Система окраски

Деревянные полы

- Отшлифуйте древесину абразивом P36, затем P50 и P100.
- Заделайте дефекты шпатлёвкой Stucco per Parchetti, смешанной с пылью, собранной при шлифовании.
- Через 3–5 часов после шпатлевания отшлифуйте абразивом P120 или P150.
- Нанесите слой глянцевого Riplast A+B Lucida с расходом 70–80 мл/м².
- Через 2 часа нанесите слой Riplast A+B Lucida с расходом 70–80 мл/м².
- Через 16–18 часов отшлифуйте абразивом P180 и нанесите финишный слой Riplast A+B Lucida (глянцевый), A+B Satinata (сатинированный) или A+B Semilucida (полуглянцевый) с расходом 70–80 мл/м².

Шлифование по п. 3 выполняйте, полностью удаляя следы шпатлёвки с досок и оставляя её только в щелях между досками. Если интервал перекрытия превышает 2 часа, всегда шлифуйте между слоями.

Обновление старого пола

Если на полу нет следов воска, отшлифуйте лак абразивом P150–P180 и нанесите слой, как в п. 6.

Если на полу есть следы воска, тщательно отшлифуйте покрытие до древесины и повторите систему начиная с п. 2; в п. 4 нанесите грунт Fondo per Parchetti.

Статья из техзадания

Двухкомпонентный полиуретановый лак на полиэфире и ароматическом полиизоцианате с хорошей эластичностью и стойкостью к

истиранию для древесины и древесных материалов, особенно для полов внутри помещений, наносимый в несколько слоёв при расходе 225 г/м².

Указания

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать указаниям по подготовке поверхностей, приведённым в справочниках CAP Arreghini (Books) и в техническом паспорте. Данная техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверить пригодность продукта и его эффективность пробным нанесением на конкретном объекте. Данные спецификации и техническая информация определены при +23 °C и относительной влажности воздуха 65%. В других условиях данные и интервалы между операциями могут отличаться.

Наши рекомендации по применению продукта основаны на собственных наблюдениях и исследованиях, а также на опыте практического применения. Однако из-за огромного разнообразия оснований и условий нанесения необходимо проверять пригодность продукта и его эффективность испытаниями на конкретном объекте.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Arreghini. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте caparreghini.it.