

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

CONCRETE CAP

Декоративная отделка с эффектом бетона для внутренних и наружных работ, с присадкой против плесени и водорослей

ХАРАКТЕРИСТИКИ	CONCRETE CAP – это акрил-силоксановое декоративное покрытие, с защитой от плесени и водорослей, которое позволяет получать поверхности с высокой прочностью и безопасностью, типичное для эффекта «обнаженного» бетона. Его состав обеспечивает высокую твердость поверхности, хорошую воздухопроницаемость и отталкивает осадки. Методы нанесения позволяют воспроизвести на любой стене эффект мытого, опалубочного и выровненного бетона.		
СОСТАВ	В состав продукта входят высококачественные акрилово-силоксановые смолы в водной дисперсии, и добавка фунгицида широкого спектра действия.		
СВОЙСТВА		ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ	ВЫСОКАЯ	
	УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ	ВЫСОКАЯ	
	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	ХОРОШАЯ	
	ДИФфуЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА	ХОРОШАЯ	
	ГРАНУЛОМЕТРИЯ	Max 0.35 mm	
	СУХОЙ ОСТАТОК ПО ВЕСУ	77-81%	Interno PF25
	СУШКА	ПЕРВИЧНАЯ 24 ЧАСА ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ 10 ДНЕЙ	Interno PF2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЛОТНОСТЬ	1650–1750 g/l	Interno PF3
ЦВЕТА	Светло-серый. Цветовую гамму можно расширить оттенками соответствующего каталога. Цвета можно создать с помощью системы Arreghini Colors 16. В разных постановках цвет может немного отличаться, поэтому необходимо завершать работу одной и той же продукцией. Тип нанесения и толщина нанесения могут незначительно изменить оттенок. Поэтому мы рекомендуем профилактический тест для оценки полученного эстетического эффекта.		
ПРИМЕНЕНИЕ	Подходит для отделки и защиты с превосходным эстетическим результатом новых или ремонтируемых изделий различного состава (новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих, бетонные поверхности, штукатурные и гипсокартонные поверхности, старые краски и покрытия органической или минеральной природы). Конгломераты различной минеральной природы, если они являются абсорбирующими, деревянные поверхности, поверхности, обработанные термическим «шубным» покрытием). Избегайте нанесения при наличии конденсата или под прямыми солнечными лучами и защищайте поверхности от дождя и влажности		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ CONCRETE CAP

Декоративная отделка с эффектом бетона для внутренних и наружных работ, с присадкой против плесени и водорослей

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗБАВЛЕНИЕ РАСХОД

примерно на 48 часов. На поверхностях с термopокpытием pекомендуется использовать оттенки с индексом отражения LRV более 25.

Кельма из нержавеющей стали

Готово к нанесению

0,35-1,2 м²/кг на слой в зависимости от вида обработки

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ СИСТЕМА ПОКРАСКИ

+5 °C +30 °C

ИНТЕРЬЕР

На новых и старых штукатурках на основе гидравлических вяжущих, бетонных поверхностях, гипсовых и гипсокартонных поверхностях, старых красках и покрытиях органической или минеральной природы, конгломератах различной минеральной природы, если они являются впитывающими, деревянных поверхностях.

1. Убедитесь, что опора сухая, затвердевшая, чистая, не содержит плесени и сыпучего материала. При необходимости проведите ремонт, консолидацию и обновление с помощью специальных продуктов (например, Acrilifix Special).

2. Нанесите тонкий слой Unifix.

3. Как только поверхность высохнет, нанесите CONCRETE CAP в один или два вторых слоя.

желаемый конечный эффект.

Эффект «опалубки»

Нанесите слой CONCRETE CAP стальным шпателем и, пока продукт еще влажный, пройдитесь по поверхности резиновой подушечкой с эффектом дерева. После высыхания нанесите второй тонкий слой CONCRETE CAP стальным шпателем для окончательного разглаживания.

Эффект «Вибрато»

Нанесите, просто разглаживая, слой CONCRETE CAP стальным шпателем. После высыхания нанесите второй слой CONCRETE CAP стальным шпателем. Пока продукт еще влажный, с помощью шпателя на плоской поверхности пройдитесь и уплотните поверхность в соответствии с желаемым эффектом.

Эффект «Мытый камень»

Нанесите слой Siloxcap Active Bianco до идеального состояния. После высыхания нанесите слой CONCRETE CAP стальным шпателем, разглаживая и полностью покрывая поверхность.

После высыхания приступайте к легкой шлифовке наждачной бумагой 100/120. В зависимости от размера зерна покрытия Siloxcap Active будет получен более или менее выраженный эффект «мытого камня».

Эффект «лавового камня»

Нанесите слой черного Siloxcap Active, аккуратно нанеся его. После высыхания нанесите слой CONCRETE CAP стальным шпателем, разглаживая и полностью покрывая поверхность.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ CONCRETE CAP

Декоративная отделка с эффектом бетона для внутренних и наружных работ, с присадкой против плесени и водорослей

В зависимости от размера зерен покрытия Siloxcap Active будет получен более или менее выраженный эффект «лавового камня».

ФАСАД

На поверхностях, обработанных термическим «покрытием», старых и новых штукатурках на основе гидравлических вяжущих, бетонных поверхностях, старых красках и покрытиях органической или минеральной природы, сухих, плотных, впитывающих и когезивных, конгломератах различной минеральной природы, если они являются абсорбирующими.

1. Убедитесь, что опора сухая, затвердевшая, чистая, не содержит плесени и отслоившихся материалов. При необходимости провести реставрацию, консолидацию и обновление конкретными изделиями. Подождите достаточного времени созревания (около 28 дней), если вы работаете на свежих и щелочных подложках.
2. Нанесите тонкий слой Unifix и подождите, пока он высохнет.
3. Правильно нанесите слой Siloxcap Active. После высыхания нанесите слой CONCRETE CAP стальным шпателем, разглаживая и полностью покрывая поверхность. Незакрытые участки создадут эффект «мытого камня».
4. После высыхания приступайте к легкой шлифовке наждачной бумагой 100/120.

В зависимости от размера зерна покрытия Siloxcap Active будет получен более или менее выраженный эффект «мытого камня»

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Акрил-силоксановое декоративное покрытие против плесени и водорослей, предназначенное для нанесения на различные типы строительных опор, новых или находящихся в ремонте, средний расход 0,5-1 кг/м².

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для качественного выполнения работы необходимо следовать инструкциям по подготовке поверхности, содержащимся в книгах CAP Arreghini. Технические данные были определены при температуре +23°C и относительной влажности окружающей среды 65%. В разных условиях данные и время между одной операцией и другой претерпевают изменения. Содержащаяся техническая информация носит ориентировочный характер. Из-за огромного разнообразия опор и условий применения целесообразно проверять пригодность продукта к использованию и его эффективность посредством испытаний, проводимых для конкретного применения.