Florida Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

SunFlex Hi-Build Premium Base Coat
Reference Blue 3865 · Reference Tan 3866
фасадный толстослойный базовый грунт

Перевод технического паспорта производителя (Florida Paints and Coatings, LLC, документ PDS 3865-66 · 2502), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание продукта

SunFlex Hi-Build Premium Base Coat — эластичное покрытие превосходного качества, специально разработанное как влаго- и щёлочестойкий базовый слой на минеральных основаниях. Отлично изолирует и создаёт барьерный слой на кладке, когда выдержать идеальные сроки отверждения невозможно. Эластичная рецептура даёт значительное относительное удлинение и способность к растяжению, позволяя перекрывать волосяные трещины.

Рекомендуемые основания

- бетон, бетонные блоки (CMU) и фасадная штукатурка
- монолитный и сборный бетон
- синтетические системы EIFS и синтетическая штукатурка по кладке
- цементный и фиброцементный сайдинг
- дерево и фанера

Особенности продукта

- отличная стойкость к щёлочи и высолам
- изолирует и защищает пористые минеральные поверхности
- исключительно эластичное, перекрывает волосяные трещины
- отличная адгезия, улучшает адгезию финишного слоя
- контрольные цвета помогают обеспечить правильное укрытие финишным слоем

Ограничения

Продукт предназначен для правильно подготовленных вертикальных оснований выше уровня земли. Не наносите на горизонтальные поверхности и участки, постоянно контактирующие с влагой или стоячей водой.

Данные продукта

Тип продукта	водная / стирол-акрил	**Базы 3865**	Reference Blue (контрольный голубой)
Нанесение	кисть, валик, безвоздушное или обычное распыление	**Базы 3866**	Reference Tan (контрольный бежевый)
Высыхание при 50% RH*	на отлип — 1 ч; перекрытие — 4 ч		
Температура вспышки	негорючий, > 93 °C (> 200 °F)		
Очистка	мыльная вода		

	3865 (голубой)	3866 (бежевый)
Блеск при 60°	1–5	1–5
Сухой остаток по массе ±2%	55%	55%
Сухой остаток по объёму ±2%	44%	44%
Мокрая плёнка	203–406 мкм (8,0–16,0 мил)	203–406 мкм (8,0–16,0 мил)
Сухая плёнка	89–180 мкм (3,5–7,1 мил)	89–180 мкм (3,5–7,1 мил)
Расход*	≈ 2,5–4,9 м²/л (100–200 фт²/гал)	≈ 2,5–4,9 м²/л (100–200 фт²/гал)
ЛОС, г/л**	< 50	< 50
Вязкость, KU ±5	116	116

* Время высыхания может меняться в зависимости от относительной влажности, температуры, толщины плёнки, цвета и движения воздуха в месте нанесения.

* Расход и толщина мокрой и сухой плёнки зависят от типа и пористости основания.

** Без учёта освобождённых растворителей и до добавления колоранта.

Соответствие нормам: продукты соответствуют ограничениям ЛОС EPA, CARB, MPI GPS-1 и GPS-2, LEED v4, OTC Phase 1 и 2 и SCAQMD.

Эксплуатационные характеристики (1 слой, сухая плёнка 152 мкм / 6,0 мил)

	Метод	Результат
Испытание дождём с ветром	ASTM D6904	выдерживает
Относительное удлинение	ASTM D2370	> 400%
Прочность на разрыв	ASTM D2370	133 psi (0,92 МПа)
Щёлочестойкость	ASTM D1308	выдерживает

Стойкость к плесени и водорослям	ASTM D3273/74	выдерживает
Паропроницаемость	ASTM D1653	15,41 perm

Подготовка поверхности

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль или пары. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ ИЛИ ПАРОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАПРИМЕР ПОРАЖЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Используйте правильно подобранный респиратор, одобренный NIOSH, и предотвращайте контакт с кожей. Тщательно убирайте пыль пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и семью: горячая линия USEPA по свинцу 1-800-424-LEAD или www.epa.gov/lead (США).

Общая подготовка поверхности: свойства продукта зависят от целостности и прочности основания. Все поверхности должны быть чистыми, без грязи, ржавчины, жира, прокатного масла и окалины, высолов, биологических загрязнений, плесени и других загрязнений, способных ухудшить адгезию и свойства продукта. Разрушенный или повреждённый герметик и ремонтный состав удалите и замените. Неокрашенные поверхности загрунтуйте согласно рекомендациям производителя. Глянцевые основания перед окраской матируйте.

Гипсокартон и штукатурка: утопите гвозди и шурупы; их, а также любые углубления зашпатлюйте вровень с поверхностью, отшлифуйте и обеспыльте, затем загрунтуйте или изолируйте перед окраской. Штукатурка, твёрдая штукатурка, тонкий выравнивающий слой и другие щелочные поверхности должны отвердеть не менее 30 суток или до pH 13,0 и ниже перед грунтованием этим продуктом, 3850 SunFlex Acrylic Masonry Primer или одобренным щёлочестойким продуктом.

Новый бетон, фасадная штукатурка и кладка: новый бетон, кладка и растворные швы должны отвердеть примерно 7 суток или до pH 13,0 и ниже перед грунтованием этим продуктом, 3850 SunFlex Acrylic Masonry Primer или одобренным щёлочестойким продуктом. Заполните поры бетонных блоков (CMU) составом 3550 FortiFill Airless Masonry Filler или подходящим одобренным блок-филлером.

Дерево: неокрашенную древесину или древесину в плохом состоянии отшлифуйте до гладкости, протрите и загрунтуйте. Сучки и смолистые участки перед окраской обязательно загрунтуйте. Утопите все гвозди, зашпатлюйте вровень с поверхностью, затем загрунтуйте 3300 Legacy UltraPrime или одобренным пятноблокирующим грунтом.

Чёрный металл: тщательно очистите поверхность от пыли, ржавчины и поверхностных загрязнений, затем загрунтуйте 5350 Aquatra Acrylic Metal Primer или одобренным антикоррозийным грунтом.

Нанесение

Перед использованием и во время работы тщательно перемешивайте продукт спиральными движениями вверх-вниз. Используйте качественную кисть из нейлона или полиэстера, синтетический валик с ворсом 13–32 мм (1/2–1-1/4″) или безвоздушный распылитель давлением не менее 138 бар (2000 psi) с соплом 0,021–0,023″. Для однородности цвета смешайте между собой несколько банок одного цвета и сделайте небольшой пробный выкрас.

Разбавление: Хорошо перемешайте и наносите в состоянии поставки; в обычных условиях разбавление не требуется.

Расход и время высыхания: Расход — ≈ 2,5–4,9 м²/л (100–200 кв. футов на галлон), в зависимости от способа нанесения и пористости поверхности. Высыхает на отлип примерно за 1 час; при низкой влажности перекрывается через 4 часа. Не наносите, если температура воздуха, поверхности или продукта ниже 10 °C (50 °F) или выше 37,8 °C (100 °F). Мыть поверхность можно не ранее чем через 30 суток после нанесения.

Очистка: Небольшие подтёки и брызги сразу же удаляйте мыльной водой; так же очищайте малярный инструмент и оборудование безвоздушного распыления. Крупные разливы локализуйте и соберите инертным абсорбентом. Загрязнённый абсорбент, тару и неиспользованный продукт утилизируйте согласно местным и государственным нормам.

Безопасность

ОСТОРОЖНО: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ! Избегайте длительного контакта с кожей и вдыхания пыли, паров или аэрозоля. Избегайте попадания в глаза, используйте защиту глаз. Если достаточная вентиляция невозможна, используйте респиратор, одобренный NIOSH, и одежду, предотвращающую контакт с кожей. После работы тщательно вымойте кожу. Закрывайте тару после каждого использования и храните в надёжном, затенённом и сухом месте.
Первая помощь: тщательно промойте кожу большим количеством тёплой мыльной воды. При попадании в глаза немедленно промывайте большим количеством воды 15 минут и сразу обратитесь к врачу. При затруднённом дыхании выйдите на свежий воздух; если затруднение сохраняется, немедленно обратитесь к врачу. При проглатывании не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь к врачу.

Хранение и утилизация

Берегите продукт от замораживания, храните в прохладном сухом месте. Варианты утилизации уточните в местной администрации.

Florida Paints считает технические данные этого бюллетеня актуальными. Тем не менее Florida Paints не даёт никаких явных или подразумеваемых гарантий и не несёт ответственности за ущерб, возникший при использовании продукта покупателем или пользователем.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Florida Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте floridapaints.com.