O'Leary

Технический паспорт · перевод на русский язык

MotorCity MC 100 High Build Latex Flat

толстослойная матовая латексная краска для внутренних работ · MC100

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ MC100 · ред. 12/2023), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	латекс
Блеск	матовый
Расход	до ≈ 8,6 м²/л (до 350 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или безвоздушное распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 1 ч; до следующего слоя — 4 ч; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

Матовое латексное покрытие обеспечивает хорошую укрывистость в сухом состоянии и отличный матовый вид на правильно подготовленных поверхностях. Хорошо поддаётся подкраске. Создано специально для производственных работ — строительства многоквартирных домов и коммерческих объектов.

Область применения

Гипсокартон, штукатурка, кладка, дерево, металл. Глубокоматовое покрытие, идеальное для обслуживания недвижимости, многоквартирных домов и для потребителей с ограниченным бюджетом. **Примечание:** не для зон, требующих частого мытья.

Подготовка поверхности

Перед окраской удалите грязь, воск, масло, плесень и пыль. Непрочную и отслаивающуюся краску удалите, края сгладьте шлифованием до ровной, однородной поверхности. Дерево или голый металл перед финишной окраской загрунтуйте подходящим грунтом.

На ранее окрашенных поверхностях в хорошем состоянии грунтование обычно не требуется. Глянцевые поверхности матируйте наждачной бумагой. Заделайте отверстия и трещины подходящей шпатлёвкой. Оголённые участки точечно загрунтуйте подходящим грунтом или этим продуктом.

Грунтование (новые или непокрытые поверхности):

Гипсокартон	самогрунтование или 4190 Drywall Primer
Штукатурка	грунт-изолятор 50 Block-It
Дерево	грунт-изолятор 50 Block-It
Бетонные блоки	529-11 Latex Block Filler

Нанесение

Тщательно перемешайте продукт круговыми движениями снизу вверх до однородной массы. Для правильного результата используйте нейлоновую или нейлон-полиэстеровую кисть и качественный валик с ворсом 10–32 мм (3/8–1 1/4”). Лучшую укрывистость даёт самый короткий ворс, способный прокрасить фактуру стены.

Безвоздушное распыление: размер сопла при давлении распыла зависит от типа оборудования, вязкости и температуры; наилучший факел даёт сопло 0,017–0,019”.

Лучший результат, как правило, обеспечивает качественный инструмент. Не наносите непосредственно на мелящие поверхности и по проступающим пятнам.

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Тип смолы	сополимер винилацетата и акрила
Сухой остаток по объёму	29,1%
Плотность	1,37 кг/л (11,45 фунта/галлон)
Вязкость	99–103 KU
Блеск (зеркальный)	40–50% при 60° (так в оригинале)
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 117 мкм (4,6 мил) сухая: 33 мкм (1,3 мил)
ЛОС	менее 50 г/л

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ! При соскабливании, шлифовании или удалении старой краски может выделяться свинцовая пыль. СВИНЕЦ ТОКСИЧЕН. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Для защиты от свинца используйте сертифицированный респиратор (NIOSH). Убирайте тщательно — пылесосом с HEPA-фильтром и влажной шваброй. Перед началом работ узнайте, как защитить себя и близких (в США — National Lead Information Hotline, 1-800-424-LEAD, www.epa.gov/lead).

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.