

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Sintolin Satinato

ЛОЩЕНАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



SERIE 923

SINTOLIN SATINATO - V.2024-09-24

ОПИСАНИЕ

Лощеная эмаль на основе алкидных смол для дерева и металла. Новая формула с антикоррозионными пигментами этого продукта позволяет использовать его в качестве грунта и отделки на железной поверхности.

Оптимальное высыхание и легкость нанесения. Для внутренних и наружных работ, содержит пигменты, устойчивые к солнечному свету и создает эффективный защитный барьер против вредного атмосферного воздействия.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на:

- Железе
- Дровесине
- Стальных сплавах, оцинкованной стали, легких сплавах, пластике ПВХ, подготовленные должным образом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: алкидная смола
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,05-1,20 кг/л.
- Вязкость при упаковке UNI 8902: 700 ± 100 сантипуаз (ротационный вискозиметр Rotothinner при 25 °C)
- Блеск UNI EN ISO 2813: 30-40 GU, 60°
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн.влажн.): касание 5 часа; для повторной окраски 16 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из черных металлов, ранее не окрашенные:

- Удалить плотные прилегающие цинковые образования и все следы ржавчины пескоструйной обработкой стандартного типа (степень SA2) или механизированной/ручной очисткой.
- Новые основы без наличия цинковых соединений или

ржавчины достаточно обезжирить растворителем для промывки.

- Протереть поверхность от пыли, убедиться в том, что поверхность полностью сухая, и нанести 2 слоя SINTOLIN SATINATO.

- Снаружи, на поверхностях, подвергающихся воздействию агрессивных сред, рекомендуется нанести 2 слоя антикоррозионного средства SATURNO серии 191. Не мене, чем через 16 часов нанести 2 слоя SINTOLIN SATINATO.

Поверхности из черных металлов, ранее окрашенные:

- Удалить ржавчину и слои облупившейся старой краски механизированной/ручной очисткой, ошкурить до шероховатости старую краску, хорошо сцепленную с основой.

- Удалить с основы пыль.

- нанести 2 слоя SINTOLIN SATINATO.

- С поверхностей в очень плохом состоянии рекомендуется полностью удалить старую краску и ржавчину пескоструйной обработкой до степени SA2 1/2 или ВОРИТЕЛЕМ SVERNICIATORE SM90 5600014 и последующей тщательной механизированной или ручной очисткой.

- Поверхности, очищенные пескоструйной обработкой до блестящего металла, следует покрыть первым слоем PRIMER в течение 8 часов.

- нанести 2 слоя SINTOLIN SATINATO.

Поверхности из нового или восстановленного дерева:

- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.

- Удалить возможное присутствие смолы с помощью соответствующего растворителя.

- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.

- Проверить, что дерево не слишком влажное.

- На древесину с неравномерным поглощением, мягкую или сухую, нанести MARCONOL IMPREGNANTE 8430300.

- нанести 1-2 слоя MARCONOL ORIENTALITE 1450519.

- нанести 2 слоя SINTOLIN SATINATO.

Поверхности из ранее окрашенного дерева:

- Ошкурить для удаления заусенцев.

- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шершавости окрашенные поверхности.

- Удалить возможное присутствие смолы с помощью соответствующего растворителя.

- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.

- нанести 1-2 слоя MARCONOL ORIENTALITE 1450519.

- нанести 2 слоя SINTOLIN SATINATO.

Оцинкованные поверхности из алюминия или легких сплавов:

- Удалить следы окислов ручной или механизированной очисткой.

- Тщательно обезжирить щелочными растворами или растворителем.

- Удалить все следы пыли и нанести PRIMER на хорошо высохшую поверхность.

- нанести 2 слоя SINTOLIN SATINATO.

Пластиковые поверхности (ПВХ):

- Пошкурить поверхность, чтобы придать ей легкую шероховатость.
- Обезжирить подходящим растворителем и очистить поверхность.
- Нанести один слой универсальной грунтовки PRIMER 1630307.
- Не менее, чем через 12 часов, на хорошо очищенную и высушенную поверхность нанести 2 слоя SINTOLIN SATINATO. На пластиковых поверхностях, отличных от ПВХ, целесообразно определить адгезию, выполнив пробное нанесение на отдельном участке поверхности.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Температура окружающей среды: мин. +8°C / макс. +35°C

Относительная влажность: <75%

Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Сухая поверхность

- Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом, распылитель.
- Тщательно перемешайте продукт перед разведением.
- Разбавитель: Скипидар 5200010 или синтетический растворитель 5210011.
- Разведение: при нанесении кистью/валиком - средство готово к использованию, или не более 5%; распылителем до 10%.
- Приблизительный расход: 6-7 кв.м./л в 2 слоя для поверхностей со средним поглощением.

КОЛЕРОВКА

Продукт поставляется в цветах, указанных в цветовой карте, и может быть колерован с помощью колеровочной системы. В случае использования продуктов нескольких партий в готовом цвете или для завершения работы продуктами, колерованными с помощью колеровочной системы, рекомендуется перемешать их вместе, чтобы избежать незначительных отличий оттенков.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС)

Кат. A/i : однокомпонентные краски высокого качества (на базе растворителя): 500 г/л (2010)

содержание: 500 г/л ЛОВ

воспламеняется.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и

сдать в специальные отходы.
За дополнительной информацией обратиться к паспорту безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Алкидная антикоррозийная эмаль универсального применения
Наносится синтетическая универсальная эмаль SINTOLIN SATINATO серии 923 на основе алкидных смол и антикоррозийных пигментов на предварительно подготовленные поверхности по крайней мере в 2 слоя, с минимальным расходом 100 мл/м.кв.
Поставка и укладка материала € за кв.м.