MF Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Grip Plus 292 Universal Primer Sealer

универсальный алкидный грунт-изолятор для внутренних и наружных работ · 292

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS292 ·), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Grip Plus 292 — универсальный алкидный грунт-изолятор для внутренних и наружных работ. Скрывает пятна от протечек, копоти, чернил и карандаша. Легко наносится и быстро сохнет. Подходит для коммерческих и жилых объектов.

Применение

Универсальный грунт-изолятор для внутренних и наружных поверхностей. Наносится на правильно подготовленные новые или ранее окрашенные поверхности. Наносится непосредственно на дерево, кирпич, кладку, штукатурку, фасадную штукатурку, цемент; перекрывается через 4 часа. Скрывает пятна от протечек на акустической плитке и некоторые распространённые бытовые пятна. Изолирует проступание из фанеры, МДФ, Masonite. Для лучшего результата могут понадобиться два слоя.

Преимущества

- отличная адгезия ко многим поверхностям
- идеален для пористых поверхностей
- скрывает водяные пятна
- изолирует МДФ и фанеру
- шлифуется через 4 часа высыхания
- скрывает большинство пятен в 1–2 слоя
- перекрывается красками на водной основе или на растворителе

Ограничения

- для изоляции кедра и секвойи используйте Block Plus 296
- не предназначен для блокировки запаха дыма
- не смешивать с другими красками

Технические данные

Связующее	алкид
Цвет	белый
Разбавление	не применимо
Очистка инструмента	уайт-спирит MF-SOL 450
Температура вспышки	30,5 °C
Горючесть	да
Сухой остаток по массе	76%
Сухой остаток по объёму	55%
ЛОС	< 350 г/л
Блеск	не применимо
Стандарты	не применимо

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

Расход	≈ 8,7–11,1 м²/л (33–42 м² на галлон 3,78 л; 350–450 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 91–117 мкм (3,6–4,6 мил) сухая: 50–64 мкм (1,96–2,51 мил)
На отлип	30 мин
Перекрытие	4 ч
Кисть	да
Валик	10 мм
Распыление (сопло 0,015–0,019″)*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Снаружи	без дождя 24 ч
Хранение	при 10–30 °C
Тара	292-0: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию и отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность и дайте высохнуть. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

Плесень: очистите поражённый участок раствором 1 части отбеливателя на 3 части воды. Тщательно промойте и дайте высохнуть.

Отслаивающаяся краска: удалите непрочную краску скребком, затем отшлифуйте края до ровности. Отверстия и неровности заполните ремонтным составом. Отшлифуйте шкуркой P150.

Отслаивание, меление или высолы: удалите непрочную краску скребком и сгладьте края шлифованием. Меление и высолы нейтрализуйте соляной кислотой, затем обработайте металлической щёткой и/или мойкой под давлением. Отверстия и неровности заполните ремонтным составом, отшлифуйте шкуркой P150 и удалите пыль.

Глянцевые поверхности: отшлифуйте для отличной адгезии, удалите пыль от шлифования.

Алкидные краски: отшлифуйте для отличной адгезии, удалите пыль от шлифования.

Дерево: для лучшей адгезии отшлифуйте поверхность шкуркой P80 или P100.

Бетон / кладка: перед окраской бетон и кладка должны отвердеть не менее 30 суток.

Новая или обработанная древесина, побывавшая под воздействием непогоды: настоятельно рекомендуется нейтрализовать любой рост плесени — видимый или нет, — чтобы избежать отслаивания. Используйте раствор 1 части отбеливателя на 3 части воды, оставьте на 20 минут, затем промойте и дайте древесине сохнуть не менее 24 часов.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Хорошо перемешайте перед использованием. Рекомендуется валик с защитой от ворса и качественная щетинная кисть. Время высыхания Grip Plus 292 зависит от основания, поэтому важно дождаться полного высыхания грунта перед вторым слоем или финишным покрытием. После работы очистите валики и кисти уайт-спиритом (MF-SOL 450).

Распыление: давление 138–172 бар (2000–2500 psi)*; сопло 0,015–0,019″*.

* Данные могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Уход

Грунт обязательно перекрывается финишным покрытием.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.

MF Paints Inc., 1605 boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5A3, Канада · peinturesmf.com · поддержка 1-800-363-8034. MF и названия продуктов — товарные знаки MF Paints Inc. · TDS292 · . Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.