

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS5320 · декабрь 2021), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Selection 5320 — акриловая латексная краска с полуглянцевой поверхностью для внутренних работ. Легко наносится без брызг и быстро сохнет. Применяется при ремонте и обслуживании жилья.

Применение

Selection 5320 наносится на правильно подготовленные и загрунтованные поверхности. Рекомендуется для поддержания в хорошем состоянии ранее окрашенных поверхностей: стен, дверей и наличников.

Преимущества

- низкое содержание ЛОС
- хороший розлив и мягкая поверхность
- лёгкое нанесение
- контролируемое разбрызгивание

Ограничения

- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не применять на полах
- не смешивать с другими красками
- избегать частой и интенсивной мойки
- не предназначена для изоляции новой древесины с проступающими веществами (кедр, секвойя, фанера, клеёная древесина, экзотические породы и т. п.) — см. «Рекомендуемые грунты»

Технические данные

Связующее	акриловый латекс
Цвет	пастельная база
Растворитель	вода
Температура вспышки	не применимо
Горючесть	не применимо
Сухой остаток по массе	43%
Сухой остаток по объёму	36%
ЛОС	< 50 г/л
Блеск при 60°	40–50%
Блеск при 85°	70–80%
Стандарты	не применимо

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

Расход	≈ 10,3–12,2 м²/л (39–46 м² на галлон 3,78 л; 425–500 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 81–97 мкм (3,2–3,8 мил) сухая: 29–35 мкм (1,15–1,36 мил)
На отлип	1 ч
Перекрытие	4 ч
Мытьё	через 30 сут.
Полное отверждение	30 сут.
Кисть	да
Валик	10 мм
Безвоздушное распыление (сопло 0,015–0,019")*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Нанесение снаружи	не применимо
Хранение	при 10–30 °C

Базы для колеровки

5320-1 Pastel Base (пастельная)	не более 2 унц. (59 мл) колоранта на 3,78 л
---------------------------------	---

Тара: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (тринатрийфосфат, TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию и отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

Плесень: очистите поражённый участок раствором 1 части отбеливателя на 3 части воды; смойте чистой водой до высыхания раствора, тщательно промойте всю поверхность и дайте высохнуть.

Отслаивание: механически удалите непрочную краску, затем отшлифуйте поверхность до ровности. Отверстия и неровности заполните ремонтным составом. Отшлифуйте шкуркой P150.

Новый гипсокартон: чтобы не создать нежелательную фактуру, не перешлифовывайте шпатлёвку швов.

Бетон / кладка: перед окраской бетон и кладка должны отвердеть не менее 30 суток.

Алюминий, оцинковка и чёрный металл внутри помещений: механически удалите окисление (ржавчину), затем очистите кондиционером для металла 467.

Дерево: для лучшей адгезии отшлифуйте поверхность шкуркой P80 или P100.

Рекомендуемые грунты

Новый гипсокартон	Selection 5371
Бетон, блоки, шероховатый кирпич	Proline 6006 Block Filler для изоляции и выравнивания фактуры блоков
Дерево без проступающих веществ	Portico 270

Дерево с проступающими веществами (кедр, секвойя, экзотические породы, фанера, клеёная древесина и т. п.) один-два слоя алкидного Block Plus 296

Сучки сосны изолируйте Stop Plus 298

Алюминий, оцинковка Adhero Plus 290
Чёрный металл внутри помещений без ржавчины Adhero Hybrid 297

Высокоглянцевая латексная краска Portico 270
Алкидная краска один слой Adhero Hybrid 297

Внимание: древесина — природный материал; даже после обработки проступание веществ со временем может возобновиться.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Хорошо перемешайте перед использованием. Нанесите два слоя. Интервал между слоями — 4 часа. Для хорошего укрытия рекомендуется безворсовый валик 10 мм и качественная кисть нейлон/полиэстер. После работы промойте валики и кисти тёплой мыльной водой.

Распыление: можно разбавить водой не более чем на 10%. Давление: 138–172 бар (2000–2500 psi)*; сопло: 0,015–0,019”*.

* Данные могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Уход

Первую уборку проводите не ранее чем через 30 суток высыхания. Краска не рассчитана на частое мытьё. Используйте только воду и мягкую ткань; очищайте поверхность лёгкими круговыми движениями.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.