Pro Prime Block-It Stain Killing Primer

акриловый грунт-блокатор пятен для внутренних и наружных работ · 50

Перевод технического паспорта производителя (O'Leary Paint Company, документ 50, ADS 450 · ред. 01/2013), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Основные данные

Тип связующего	акрил 100%
Блеск	матовый
Расход	до ≈ 9,8 м²/л (до 400 кв. футов на галлон)
Способ нанесения	кисть, валик или распыление
Разбавитель	чистая вода
Очистка инструмента	тёплая мыльная вода
Высыхание	на отлип — 60 мин; до следующего слоя — 1 ч; полное отверждение — 7 сут.

Описание продукта

Лучший универсальный акриловый (100%) латексный грунт-блокатор пятен O'Leary для внутренних работ. Грунт-изолятор с высокой укрывистостью, быстрым высыханием и слабым запахом легко наносится на новые и старые поверхности внутри и снаружи. Устойчив к «прожиганию» от горячей или свежей штукатурки и хорошо укладывает ворс бумажного слоя гипсокартона. Быстро сохнет — можно нанести два слоя за день. Отличная основа для любых красок; изолирует пятна разных типов: битум, дым, лёгкие водяные пятна, пот и пятна от древесины (кроме секвойи и кедра). Для наружных красящих пород используйте акриловый грунт #2090 или алкидный грунт #560, блокирующие пятна секвойи и кедра. Сцепляется с глянцевыми поверхностями без шлифования. Применяется на новом бетоне, фасадной штукатурке и цементных основаниях с pH до 12.

Область применения

Гипсокартон, по шпатлёвке для швов, штукатурка внутри помещений, дерево, кирпич, бетон, строительные блоки, Masonite и поверхности, пропитанные битумом. Отличный изолирующий первый слой на асбестовой изоляции труб. Можно использовать как подслой по матовым поверхностям перед алкидной или масляной эмалью без риска потери блеска. Наносится непосредственно на эмалированные, лакированные и оцинкованные поверхности. Идеален для наружных каменных поверхностей. Не рекомендуется для наружных деревянных поверхностей.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, без грязи, жира и загрязнений. Всю непрочную, шелушащуюся и отслаивающуюся краску удалите шлифованием и соскабливанием. Заделайте все отверстия, трещины и неровности и отшлифуйте. Шпатлёвку и ремонтную массу точечно загрунтуйте слоем #50 Block-It Acrylic Primer Sealer. Металлические поверхности очистите от ржавчины и точечно загрунтуйте подходящим грунтом по металлу. Новый оцинкованный металл перед грунтованием #50 Block-It промойте уайт-спиритом или крепким моющим раствором, чтобы удалить поверхностное масло. На старом оцинкованном металле участки ржавчины зачистите металлической щёткой и точечно загрунтуйте грунтом по металлу 820-211, затем нанесите #50 Block-It на всю очищенную оцинкованную поверхность.

Нанесение

Наносится кистью, валиком, безвоздушным или обычным распылением. Нанесите один слой #50 Block-It Acrylic Primer Sealer в состоянии поставки на всю поверхность. Наносите обильно, работая кистью от сухого участка к уже окрашенному. Не наносите при температуре воздуха или поверхности ниже 10 °C (50 °F). Можно умеренно разбавлять водой — не более 1/2 пинты на галлон (≈ 60 мл на 1 л).

Примечание: рецептура не содержит ртути и свинца.

Технические данные

Связующее	акрил 100%
Сухой остаток	по массе — 51,6%; по объёму — 38,5%
Плотность	1,31 кг/л (10,9 фунта/галлон)
Вязкость	94–98 KU
Блеск (зеркальный)	3–6% при 60°
Рекомендуемая толщина плёнки	мокрая: 89–102 мкм (3,5–4,0 мил) сухая: 25–30 мкм (1,0–1,2 мил)
ЛОС	менее 200 г/л (1,67 фунта/галлон)

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Не принимать внутрь. Закрывайте тару после каждого использования. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера O'Leary. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте olearypaint.com.