MF Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

Stain Killing Primer 295 Low Odor

пятноблокирующий грунт на синтетическом полимере с низким запахом для внутренних работ · 295

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS295 ·), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Stain Killing Primer 295 — грунт на основе синтетического полимера с растворителем низкого запаха. Быстро сохнет; предназначен для внутренних работ. Грунт создан для поверхностей, пострадавших от воды, дыма и огня, и перекрывает пятна. Подходит для коммерческих, эксплуатационных и жилых объектов.

Применение

Грунт для внутренних поверхностей. Stain Killing Primer 295 наносится на правильно подготовленные поверхности, окрашенные красками на водной основе. Рекомендуется для пятен от воды и дыма, чернил, карандаша, губной помады, а также для обгоревших поверхностей. Учитывая разнообразие пятен, для оптимального результата рекомендуем два слоя.

Преимущества

- блокирует большинство пятен в один-два слоя
- для поверхностей, пострадавших от воды
- для поверхностей, пострадавших от огня
- для поверхностей, пострадавших от дыма
- блокирует пятна от чернил, карандаша и губной помады
- наносится только на краску на водной основе
- перекрывается уже через час
- для полного устранения запахов после пожара перед нанесением пятноблокирующего грунта специалисты должны провести озонирование, в том числе внутри стен

Ограничения

- не применять снаружи
- по возможности удалите все пятна очищающим раствором; при наличии никотина для предотвращения проступания пятна необходимы 2 слоя Stain-Killing 295
- не предназначен для блокировки запаха дыма
- не наносите толстый слой краскопультом — плёнка может растрескаться
- не смешивать с другими красками
- не используется как грунт под обои
- не предназначен для изоляции гипсокартона и шпатлёвки
- если финишное покрытие требует краски на растворителе, Stain-Killing 295 предварительно перекрывается слоем латексного грунта

Технические данные

Связующее	синтетический полимер
Цвет	белый
Разбавление	не применимо
Очистка инструмента	уайт-спирит MF-SOL 450
Температура вспышки	42 °C
Горючесть	да
Сухой остаток по массе	78%
Сухой остаток по объёму	55%
ЛОС	< 350 г/л
Блеск	не применимо
Стандарты	не применимо

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

Расход	≈ 7,9–10,6 м²/л (30–40 м² на галлон 3,78 л; 325–430 кв. футов)
Толщина плёнки	мокрая: 94–127 мкм (3,7–5,0 мил) сухая: 51–69 мкм (2,0–2,7 мил)
На отлип	30 мин
Перекрытие	1 ч
Кисть	да
Валик	10 мм
Распыление (сопло 0,015–0,019″)*	138–172 бар (2000–2500 psi)
Хранение	при 10–30 °C
Тара	295-0: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию и/или отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

Плесень: очистите поражённый участок раствором 1 части отбеливателя на 3 части воды. Тщательно промойте и дайте высохнуть.

Нанесение

Продукт готов к применению и не требует разбавления. Хорошо перемешайте перед использованием. Нанесите один или при необходимости два слоя; перед перекрытием дайте высохнуть не менее 1 часа. Рекомендуется безворсовый валик 10 мм и качественная щетинная кисть. После работы очистите кисть и валик уайт-спиритом (MF-SOL 450).

Распыление: давление 138–172 бар (2000–2500 psi)*; сопло 0,015–0,019″*.

* Данные могут меняться в зависимости от марки оборудования.

Уход

Обязательно перекрывается краской на водной основе.

Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания
- ГОРЮЧЕ: беречь от огня и искр

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.

MF Paints Inc., 1605 boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5A3, Канада · peinturesmf.com · поддержка 1-800-363-8034. MF и названия продуктов — товарные знаки MF Paints Inc. · TDS295 · . Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.