

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Duo Legno

ВОСКОВАЯ ПРОПИТКА И ОТДЕЛКА 2 В 1 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



SERIE 349

UNIMARC DUO LEGNO - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

Пропитка и отделка на водной основе с микронизированными парафинами и УФ-фильтром, также в прозрачном варианте. Защищает древесину от атмосферного воздействия и предотвращает образование грибка и плесени (действующее вещество: IPBC). Подходит для профессиональных работ на впитывающей древесине (например, на балках и рамах из ели), а также идеально подходит для самодельных работ. Быстро сохнет, повторный слой можно наносить через 2 часа.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Ее можно наносить на новые или ранее окрашенные деревянные поверхности, например двери, плинтусы, рамы в целом, балки, панели, вагонка, следуя инструкциям, приведенным в разделе «Подготовка основания». С осторожностью выполняйте обработку светлыми тонами древесины, богатой танинами и сучками. Чтобы снизить риск появления пятен, можно нанести изолирующую грунтовку UNIMARC ANTITANNINO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии
- Пигменты: цветные и прозрачные микронизированные минеральные оксиды, устойчивые к УФ-лучам.
- Продукт содержит вещество IPBC для защиты покрытия от грибка и плесени.
- Сухой остаток по весу: 28%
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: $1,01 \pm 0,05$ кг/л.
- Зеркальный блеск EN 2813: 25 блеск 60°, внешний вид: атласный
- Высыхание (при 25 °C и 65% относительной влажности): на

ощупь в течение 1 часа; для нанесения следующего слоя такого же продукта по крайней мере через 2 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новые или отремонтированные деревянные поверхности:

- Слегка прошкурить поверхность, чтобы удалить выступающие древесные волокна.
- Удалить возможные остатки древесной смолы, используя подходящий растворитель.
- Зашпаклевать неровности синтетической шпаклевкой. Зашлифовать шпаклеванные участки и удалить пыль.
- Убедитесь, что влажность древесины не выше 16%.
- На древесину с неравномерным впитыванием, мягкую или сухую нанесите первый слой бесцветного UNIMARC DUO LEGNO 3130300, разбавленного на 20% водой.
- Прошкурьте поверхности, затем нанесите UNIMARC DUO LEGNO желаемого цвета, выполняя шлифовку между одним слоем и другим, чтобы удалить выступающие волокна.

Окрашенные деревянные поверхности:

- Удалить возможный слой старой отслаивающейся краски и прошкурить все окрашенные поверхности.
- Прошкурить поверхность, чтобы удалить выступающие древесные волокна.
- Удалите древесную смолу или почернения с помощью подходящего моющего средства или разбавителя.
- Зашпаклевать неровности синтетической шпаклевкой. Зашлифовать шпаклеванные участки и удалить пыль.
- Прошкурьте поверхности, затем нанесите UNIMARC DUO LEGNO.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности:

Температура воздуха: Мин. +8°C / Макс. +35°C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: Мин. +5°C / Макс. +35°C
Влажность поверхности: <16%

- Не применяйте в присутствии поверхностной конденсации или прямых солнечных лучей.
- Инструменты: кисть, валик, распылитель.
- Тщательно перемешайте продукт перед использованием.
- Средство готово к использованию.
- Наносите продукт, как есть, последовательными слоями с интервалом не менее 2 часов.
- Количество слоев: 2
- Для наружного применения рекомендуется использовать UNIMARC DUO LEGNO того же цвета, поскольку присутствующие пигменты выполняют лучшую защитную функцию от УФ-лучей. В условиях, особенно подверженных воздействию солнечного излучения, например, в горах, рекомендуется нанести 2 финишных слоя глянцевого или атласного покрытия UNIMARC FINITURA LEGNO серии 318 или UNIMARC FINITURA CERATA серии 312.
- Инструменты следует очищать водой.
- Для фурнитуры, контактирующей с жидким продуктом, рекомендуется использовать коррозионностойкие материалы.
- Ориентировочный расход: 12 м²/л на слой для древесины со средней впитывающей способностью. Расход может

варьироваться в зависимости от впитываемости основания.

КОЛЕРОВКА

Продукт доступен в цветах из карты цветов и в оттенках, получаемых с помощью колеровочной системы. Получаемые цвета, особенно в светлых тонах, зависят от цвета обрабатываемой древесины, поэтому рекомендуется провести предварительный тест, чтобы увидеть окончательный результат.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Кат. А/е: краски и пропитки для дерева для внешних и внутренних работ (на водной основе): 130 г/л (2010)
содержит макс.: 130 г/л VOC (летучих органических соединений).

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; дать отходам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Восковая пропитка и отделка 2в1 для дерева для внутренних и наружных работ.
UNIMARC DUO LEGNO на основе акриловых смол в водной дисперсии наносится на уже подготовленные основания в количестве, определяемом поглощением поверхности.
Поставка и укладка материала € за кв.м.