Color Style

Технический паспорт · перевод на русский язык

Wall Plus Alkali Resistant Primer CS 181

щёлочестойкий водный грунт для внутренних и наружных работ

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 181), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Пигментированный продукт на 100% акриловой эмульсии для грунтования и изоляции нового бетона и кладки. Противостоит щёлочности, которая часто вызывает преждевременное разрушение краски. Перед грунтованием поверхности должны быть полностью сухими. Применяется под водно-дисперсионные и фасадные краски.

Особенности

- хорошая адгезия
- быстрое высыхание — перекрытие в тот же день
- дышащий — стойкость к пузырям на новом строительстве
- акриловая рецептура противостоит щёлочности
- даёт гладкую поверхность для качественной отделки

Общие данные

Цвета	белый и база Deep Color Base
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	матовый

База 04 Deep Base Primer используется там, где указан символ Δ: после колеровки даёт укрывающий базовый слой под глубокие и насыщенные цвета.

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	хорошая при перекрытии 100% акриловыми красками (в оригинале — Benjamin Moore)
Водостойкость	стоек к дождю и конденсату
Стойкость к среде	хорошая стойкость к карбонизации бетона при перекрытии с рекомендованным расходом
Стойкость к истиранию	хорошая
Термостойкость	до 65 °C
Стойкость к растворителям	хорошая стойкость к уайт-спириту; чувствителен к ароматическим углеводородам и спиртам

ЛОС: предел ЕС для категории A/g WB (грунты) — 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 29 г/л ЛОС.

Технические данные

Расход	9–10 м²/л
Сухой остаток по объёму	27%
Толщина мокрой плёнки	111 мкм
Толщина сухой плёнки	30 мкм
Высыхание при 20 °C	на отлип — 1 ч; перекрытие — 2 ч
Эластичность	выдерживает испытание на оправке 6 мм
Разбавление	10% воды
Способ нанесения	кисть, валик, распыление

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от всего непрочного: отслаивающейся и шелушащейся краски, пыли, солей бетона, опалубочной смазки и осыпающейся кладки. Поверхность должна быть чистой, без следов жира, масла и грязи. Непрочный материал удалите скребком и шлифованием. Глянцевые поверхности отшлифуйте до матовости. Нанесите один слой CS 181 Wall Plus.

Новый бетон и кладка: перед грунтованием поверхность должна быть полностью сухой.

Ранее окрашенные поверхности: подготовьте, как описано выше, обеспечив чистоту поверхности.

Нанесение

Тщательно перемешивайте до и во время использования. Наносите валиком, кистью или распылением. При необходимости для облегчения нанесения разбавьте на 10%. Не наносите при температуре ниже 10 °C. В прохладных и влажных условиях высыхание дольше.

Очистка: Сразу после окраски очищайте инструмент тёплой мыльной водой.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой
- содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и реакционную смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2H-изотиазол-3-она (3:1); может вызывать аллергическую реакцию
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	1 л, 3 л, 10 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) предоставляется производителем по запросу.