

Перевод технического паспорта производителя (Colorstyle Paint (Греция), документ Product Data Sheet CS 099), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Готовый к применению водо- и маслоотталкивающий бесцветный раствор на основе фторсоединений, силанов и силоксанов. Проникает в поры, не образует поверхностную плёнку и не меняет естественный вид материалов, позволяя поверхности «дышать». Эффективная гидрофобная защита вертикальных и горизонтальных щелочных поверхностей, включая пористые полы. Предотвращает высолы, морозные повреждения, образование плесени и мха. Подходит для пористых материалов: природного камня, бетона, кирпича, пористого мрамора, пористой керамической плитки, бетонных ванн и душевых. Не применяйте на непористых материалах.

Особенности

- водоотталкивающий эффект на вертикальных и горизонтальных щелочных поверхностях
- не образует плёнку и не меняет внешний вид
- оставляет поверхность дышащей
- предотвращает высолы, морозные повреждения, образование плесени и мха

Общие данные

Цвета	молочный, высыхает прозрачным; не колеруется
Токсичность	без свинца и ртути
Степень блеска	матовый

Эксплуатационные свойства

Атмосферостойкость	отличная
Водостойкость	отличная стойкость к дождю и конденсату

ЛОС: категория А/с WB (наружные стены по минеральному основанию). Предел ЕС — 40 г/л (2010). Продукт содержит ноль (0) ЛОС.

Технические данные

Расход	5–7 м²/л в зависимости от пористости поверхности
Сухой остаток по объёму	4,5%
Толщина мокрой плёнки	минимальная
Толщина сухой плёнки	минимальная
Высыхание при 20 °C	на отлип — 1 ч
Эластичность	не применимо
Разбавление	не разбавлять; готов к применению
Способ нанесения	кисть, распыление или валик

Подготовка поверхности и нанесение

Поверхность должна быть чистой, сухой (или слегка влажной), без пыли, грязи, жира, солей и плесени. Укройте и защитите соседние участки и растения. Не наносите под прямыми солнечными лучами. Перемешайте продукт перед использованием. Наносите обильно мягкой кистью или валиком, а на больших площадях — распылением, пока основание не насытится и по поверхности здания не начнёт стекать жидкая плёнка. На горизонтальных поверхностях можно наносить резиновым раклем. Излишки материала удалите.

Примечание: если нужен второй слой, его наносят, пока первый ещё влажный («мокрым по мокрому»). Повторная обработка допускается через 6 месяцев.

Очистка: Очищайте инструмент тёплой мыльной водой сразу после работы.

Меры предосторожности, охрана здоровья и окружающей среды

- если нужна консультация врача, имейте при себе тару или этикетку продукта
- хранить в недоступном для детей месте
- не допускать попадания в глаза, на кожу и одежду
- не допускать попадания в окружающую среду
- утилизировать содержимое и тару на соответствующем полигоне или сдавать на переработку согласно местным и национальным нормам
- держать тару плотно закрытой
- содержит 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он и реакционную смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1); может вызывать аллергическую реакцию
- при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу
- паспорт безопасности предоставляется по запросу

Упаковка и хранение

Тара	1 л, 5 л, 10 л
Температура вспышки	нет
Хранение	неопасный продукт, особых требований нет

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера Color Style. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) предоставляется производителем по запросу.