# MF Paints

Технический паспорт · перевод на русский язык

# Premium 370 Primer Sealer

акриловый латексный грунт-изолятор для гипсокартона · 370

Перевод технического паспорта производителя (MF Paints Inc. (Peintures MF), документ TDS370 · ), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождениях приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

## Описание

Premium 370-0 — акриловый латексный грунт-изолятор, предназначенный для изоляции нового гипсокартона. Легко наносится, обеспечивает равномерный финишный слой и оптимизирует укрывистость финишной краски. Подходит для жилых и учрежденческих объектов.

## Применение

Грунт для внутренних работ: изолирует швы гипсокартона и места ремонта штукатурки. Применяется также на новых поверхностях, например бетоне и дереве (см. «Ограничения» и «Рекомендуемые грунты»).

## Преимущества

- лёгкое нанесение
- низкое содержание ЛОС
- отличный изолятор для нового гипсокартона
- шлифуется через 3 часа
- обеспечивает равномерный финишный слой

## Ограничения

- не наносить при температуре ниже 10 °C
- не применять на полах
- не смешивать с другими красками
- не наносить на алкидную краску
- не предназначен для изоляции древесины с проступающими веществами
- не наносить на глянцевые поверхности
- при чрезмерной толщине в углах может растрескаться

## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Связующее** | акриловый латекс |
| **Цвет** | белый |
| **Растворитель** | вода |
| **Очистка инструмента** | вода |
| **Температура вспышки** | не применимо |
| **Горючесть** | не применимо |
| **Сухой остаток по массе** | 47% |
| **Сухой остаток по объёму** | 30% |
| **ЛОС** | < 50 г/л |
| **Блеск** | не применимо |
| **Стандарты** | CGSB, тип 1GP 119 |

Значения блеска измерены для белого цвета и могут меняться в зависимости от цвета.

## Данные для нанесения

При 25 °C и относительной влажности 50%; могут отличаться в зависимости от цвета.

| | |
|---|---|
| **Расход** | ≈ 8,7–11,1 м²/л (33–42 м² на галлон 3,78 л; 350–450 кв. футов) |
| **Толщина плёнки** | мокрая: 89–114 мкм (3,5–4,5 мил)<br>сухая: 27–34 мкм (1,05–1,35 мил) |
| **На отлип** | 30 мин |
| **Перекрытие** | 3 ч |
| **Кисть** | да |
| **Валик** | 15 мм |
| **Распыление (сопло 0,015–0,019″)*** | 138–172 бар (2000–2500 psi) |
| **Нанесение снаружи** | не применимо |
| **Хранение** | при 10–30 °C |
| **Тара** | 370-0 белый: 946 мл, 3,78 л, 18,9 л |

## Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривателем (тринатрийфосфат, TSP), чтобы удалить загрязнения, способные ухудшить адгезию и отверждение продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхности должны быть хорошо отшлифованы и обеспылены.

**Плесень:** очистите поражённый участок раствором 1 части отбеливателя на 3 части воды; смойте чистой водой до высыхания раствора, тщательно промойте всю поверхность и дайте высохнуть.

**Отслаивание:** механически удалите непрочную краску, затем отшлифуйте поверхность до ровности. Отверстия и неровности заполните ремонтным составом. Отшлифуйте шкуркой P150.

**Новый гипсокартон:** чтобы не создать нежелательную фактуру, не перешлифовывайте шпатлёвку швов.

**Бетон / кладка:** перед окраской бетон и кладка должны отвердеть не менее 30 суток.

**Дерево без проступающих веществ:** для лучшей адгезии отшлифуйте шкуркой P80 или P100.

## Нанесение

Хорошо перемешайте перед использованием. Нанесите один или при необходимости два слоя; дайте высохнуть не менее 3 часов. Для хорошего укрытия рекомендуется валик с защитой от ворса не менее 15 мм и качественная кисть нейлон/полиэстер. Для распыления разбавьте водой не более чем на 10%. Давление: 138–172 бар (2000–2500 psi)*; сопло: 0,015–0,019″. Валики и кисти промывайте тёплой мыльной водой.

* Данные могут меняться в зависимости от марки оборудования.

## Уход

Грунт обязательно перекрывается финишным покрытием.

## Гарантия

Продукт полностью удовлетворит ожиданиям при нанесении в соответствии с инструкциями производителя. Если после проверки продукт будет признан дефектным, ответственность производителя ограничивается заменой продукта и не включает стоимость работ.

## Меры предосторожности

- Хранить в недоступном для детей месте
- Держите тару закрытой, когда не пользуетесь продуктом
- Беречь от замораживания

Об экологичной утилизации тары узнайте в своём муниципалитете.

## Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера MF Paints. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**Паспорт безопасности (SDS) — на сайте peinturesmf.com.**

MF Paints Inc., 1605 boul. Dagenais Ouest, Laval (Québec) H7L 5A3, Канада · peinturesmf.com · поддержка 1-800-363-8034. MF и названия продуктов — товарные знаки MF Paints Inc. · TDS370 · . Перевод: benjaminmoore-store.ru, 2026.