

Перевод технического паспорта производителя (San Marco Group S.p.A., документ серия 450 · ред. 2025-02-28), подготовлен интернет-магазином benjaminmoore-store.ru. Единицы измерения пересчитаны в метрическую систему, в скобках — исходные значения. При расхождении приоритет имеет оригинальный документ на английском языке.

Описание

Супермоющаяся краска для стен, идеальная для влажных помещений. На этиленовой смоле со слабым запахом и низким содержанием ЛОС.

- защищает плёнку от плесени и грибка
- отличная укрывистость и белизна
- высокая стойкость к мокрому истиранию
- лёгкое нанесение
- хорошая растекаемость

Технические характеристики

Связующее	сополимер винилацетата и этилена в водной дисперсии	
Класс качества воздуха в помещении	А+	
Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998, по UNI EN 13300)	класс 2	
Блеск (EN ISO 2813)	< 5, глубокоматовая	
Укрывистость (ISO 6504-3)	класс 1 при расходе 7 м²/л	
Удельный вес (UNI EN ISO 2811-1)	1,43 ± 0,05 кг/л	
Стойкость к плесени	по UNI EN 15457	
Высыхание (25 °C, 65% отн. влажности)	на отлип — 1 ч; перекрытие — через 3 ч	

Область применения

- новые и старые штукатурки на гидравлических вяжущих
- бетонные поверхности
- гипсовые поверхности и гипсокартон
- старые органические или минеральные краски и покрытия — сухие, плотные, впитывающие и прочные
- различные конгломераты при условии минеральной впитываемости

Подготовьте поверхности по указаниям раздела «Подготовка основания». Не наносите на свежеокрашенные и склонные к щёлочности поверхности; выдерживайте достаточное время отверждения — как правило, четыре недели.

Подготовка основания

Штукатурка, гипс и гипсокартон:

- убедитесь, что поверхность полностью просохла и выдержана; при необходимости выровняйте или укрепите её специальными продуктами
- при наличии плесени обработайте поверхность очистителем COMBAT 222 (код 4810222) и восстанавливающим составом COMBAT 333 (код 4810333); при необходимости добавьте в продукт saniрующую добавку COMBAT 444 (код 4810444)
- щёткой или мойкой удалите высолы и старую отслаивающуюся краску; полностью удалите отстающие слои известковых и клеевых (темперных) красок
- щёткой удалите пыль, смог и прочие отложения
- выровняйте неровности поверхности, заделайте отверстия, трещины, щели и зазоры шпатлёвкой TAMSTUCCO 9400006/9410110; шпатлёвку и подмазки отшлифуйте шкуркой
- трещины заделайте подходящими герметиками

- при необходимости выровняйте RASAMIX FIT 9670160, BETOMARC FIT 9740150 или MARCOPRO в зависимости от типа основания
- на чистую сухую поверхность нанесите один слой акриловой водной грунтовки-фиксатора IDROFIS 4700006 или микронизированного фиксатора без растворителя ATOMO 8840001; на гипсокартон — специальный пигментированный фиксатор PREPARA 4710019. При наличии тонких слоёв старой клеевой краски или мелящихся красок нанесите один слой фиксатора на растворителе ISOMARC 4410111 или ATOMO 8840001
- приступайте к нанесению финишного продукта

* Разбавление фиксатора и его расход зависят от впитываемости основания и определяются предварительными пробами на конкретном основании — см. соответствующий технический паспорт.

Нанесение

Условия окружающей среды и основания: температура воздуха — от +8 до +35 °C; относительная влажность воздуха — < 75%; температура основания — от +5 до +35 °C; влажность основания — < 10%.

- не наносите при конденсате на поверхности и под прямыми солнечными лучами
- инструмент: валик из шерсти или микрофибры, кисть, безвоздушное распыление
- число слоёв: не менее 2
- разбавление водой: валик — 15–20%, кисть — 30–40%; безвоздушное распыление — 10–20% (диаметр сопла 0,38–0,53 мм / 0,015–0,021"; давление 150–180 бар / 2176–2611 psi)
- инструмент промывайте водой сразу после использования
- ориентировочный расход: 10–14 м²/л на слой на гладких поверхностях со средней впитываемостью; фактический расход рекомендуется определить пробным нанесением

Колеровка

Оттенки получают с помощью колеровочной системы и колорантов COLORADO серии 548.

ВНИМАНИЕ: для цветов на прозрачной базе рекомендуется разбавление водой не более 20%.

При использовании нескольких партий рекомендуется перемешать продукт из разных партий между собой, чтобы избежать незначительных различий в оттенке.

Хранение

Максимальная температура хранения — +30 °С, минимальная — +5 °С. Продукт желательно использовать в течение 2 лет с даты изготовления при хранении в закрытой оригинальной таре в надлежащих температурных условиях.

Безопасность

Предельное значение ЕС (Директива 2004/42/ЕС): кат. А/а «Матовые покрытия для внутренних стен и потолков (блеск ≤ 25 при 60°)» (водные) — 30 г/л (2010). Продукт содержит не более 1 г/л ЛОС.

Ответственность

SAN MARCO GROUP гарантирует, что приведённая информация основана на лучших технических и научных знаниях и опыте компании; тем не менее компания не несёт ответственности за результаты применения продуктов, поскольку условия нанесения ей не подконтрольны. Рекомендуется в каждом конкретном случае убеждаться в пригодности продукта. Настоящий паспорт отменяет и заменяет все ранее выпущенные.

Техническая поддержка

Консультации по материалу и системам окраски — у официального дилера San Marco. В Москве: интернет-магазин benjaminmoore-store.ru, +7 (495) 668-55-88.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Паспорт безопасности (SDS) — на сайте san-marco.com.