

ХАРАКТЕРИСТИКИ Краска с антикоррозионным эффектом подходит для предотвращения коррозии на металлических изделиях выставленных внутри и снаружи. Характеризуется высоким проникновением в поверхность, отличной адгезией, твердостью, гибкостью, способная выдерживать естественную нагрузку созданную вариацией размеров поверхности с изменяющимися климатическими условиями. Легко наносится, обладает отличной способностью заполнения, распространения и покрытия, обеспечивает хорошее сцепление с эмалями и повышает их укрывистость. Сформулирована на основе алкидных модифицированных смол на растворителе, с пигментами с обменом ионов, которые повышают адгезию к металлическим поверхностям, и барьерный эффект, так, чтобы обеспечить хорошую непроницаемость для воды и антиоксидантный эффект. Характеризуется быстрым высыханием и устойчивостью к перекрытию эмалями быстрого высыхания и алкидными эмалями.

СОСТАВ Материал сформулирован с алкидными смолами на растворителе, пассивирующих пигментов и ионного обмена, устойчива к последующему нитро-синтетического материала.

СВОЙСТВА СУХОЙ ФИЛЬМЫ	СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ	ОТЛИЧНАЯ
	СЦЕПЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗО	ОТЛИЧНАЯ
	СТОЙКОСТЬ К УДАРАМ	ХОРОШАЯ
	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	ХОРОШАЯ
	КОНТРАСТ	95-99%
	ВЕС СУХОГО ОСТАТКА	68-72%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1400-1500 г/л
	ВЫСЫХАНИЕ	Второй слой мокрый/мокрому: 50'; Полная: 12ч

ХРАНЕНИЕ Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

ЦВЕТА Белый, Красный оксид, Ral 7001. Оттенки цветов разных партий колеровки могут слегка отличаться, вследствие чего работу необходимо завершать с помощью одной партии.

ПРИМЕНЕНИЕ Предназначена для защиты новых изделий из железа во время реставрации, подвергающихся действию агрессивных агентов, таких металлоконструкций, перила, баржи, цистерны, сельскохозяйственное оборудование в сельской, морской и промышленной атмосфере. Рекомендуемая толщина для хорошей защиты зависит от агрессивности окружающей среды, нанесение выполняется всегда на идеально чистую поверхность. Перекрываема в течение 72 часов, чтобы обеспечить хорошую адгезию последующих слоев. Перекрываемая эмалями быстрого высыхания, такие как Supersinteol Rapido и синтетическими эмалями как Remdur, Gladium, Unifercap, Z80. Температура при нанесении должна быть минимум на 3°С выше точки росы, и относительная влажность воздуха не должна быть > 65%.

ИНСТРУМЕНТЫ Кисть, Распылитель, Валик

РАЗБАВЛЕНИЕ

Валик, Кисть: 5% в объеме с Diluente SV800

Распылитель: 5% в объеме с Nitro NV 5000

РАСХОД

13-15 м²/лтр per 70 µm сухие

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

От +5°C до +30°C

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Защита изделий из железа, таких как перила, плотницкие работы, металлоконструкции, сельскохозяйственное оборудование, в сельской и городской атмосфере.

1. Подготовить чистую и обезжиренную поверхность с помощью *ацетона для чистки*.
2. Нанести один слой *Chromoscap* с толщиной равной 70 µm сухих в два слоя с расстоянием в 50мин.
3. После 12ч нанести *Remdur* с толщиной равной 70 µm сухих.

Remdur можно заменить материалами - *Supersinteol Rapido*, *Unifercap*, *Sintech*, *Gladium*, в два слоя с 35 µm сухих с расстоянием в 24ч.

Реставрация старого заржавевшего изделия

Удалит со скребком, щеткой или наждачной бумагой отваливающуюся краску и ржавчину;

А. Нанести один слой *Chromoscap* на интересующую нас поверхность;

В. После 12ч, с помощью наждачной бумаги 180-220, зашкурить всю поверхность и проследовать как в пункте 3.

Для надлежащей защиты в морской и легкой промышленной атмосфере применить 100 µm сухого материала против ржавчины + 70 микрон сухой лак для ногтей.

Для надлежащей защиты в тяжелой промышленной атмосфере применить 130 µm сухих материала против ржавчины + 70 микрон сухой эмали.

СТАТЬЯ ИЗ ТЕХЗАДАНИЯ

Однокомпонентная быстросохнущая алкидная подложка для металлических опор с пассивации ионного обмена, используемая со средним расходом 70 мл / м2 на перекрываемая алкидными эмалями.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.